

DESCRIPCION

TuffRez 200FS es un material de fraguado rápido de una resina y agregado de servicio pesado para trabajos donde los tiempos de parada son limitados. Aplicado en espesores de 3 - 6mm. (1/8 - 1/4"), este sistema duradero es ideal en pisos sujetos a ataque químico y desgaste mecánico, y es utilizado comúnmente en construcciones nuevas como una capa protectora superpuesta o para recuperar pisos existentes. También puede ser utilizado como base de rodapié.

APLICACION TIPICA

• Imprimación	PolySpec o TuffRez Epoxy Primer @ 125-175 micras (5-7 mils)
• Capa de Mortero	TuffRez 200FS con Polvo F-3 @ 6 mm (1/4")
• Capa de Sellado	TuffRez 200FS @ 11.61 - 23.23 m ² /galón (125-250 ft ² /gal)
• Opciones	Capa final de TuffRez o NovoRez Topcoat Agregado antiderrapante Formulación antimicrobiótica (TuffRez 200FS-AM)

DATOS TECNICOS

Fuerza de Compresión (ASTM C-579)	741 Kg/cm ² (10,550 psi)
Resistencia a la Tracción (ASTM C-307)	126 Kg/cm ² (1,800 psi)
Fuerza de Flexión (ASTM C-580)	281 Kg/cm ² (4,000 psi)
Dureza, Shore D (ASTM D-2240)	84-94
Fuerza de Adhesión (ASTM D-4541)	30 Kg/cm ² (425 psi)
Resistencia a la Abrasión (ASTM D-4060)	79 mg
Compuestos Orgánicos Volátiles	<30 gm/L (0.23 lb/gal)
Volumen de Sólidos	>95%

ALMACENAJE Y APLICACION

Condiciones de Almacenaje	Area seca, 18-27°C (65-80°F)
Temperatura de Aplicación, ambiente	10-35°C (50-95°F)
Temperatura de Aplicación, sustrato	Mínimo ≥-15°C (5°F) del punto de rocío
Vida de Anaquel	1 año
Tiempo de Trabajo, @ 25°C (77°F)	20 minutos
Resistente al Tráfico Peatonal, @ 25°C (77°F)	4 horas
Servicio Pleno, @ 25°C (77°F)	12-24 horas

El material fragua más lento a temperaturas menores, y el tiempo de trabajo a temperaturas elevadas se verá substancialmente reducido. En ambientes cálidos, el material debe enfriarse previo a su mezcla a una temperatura de 18 - 27°C (65° - 80°F) para facilitar su aplicación y extender su tiempo de trabajo. Los datos técnicos anteriores reflejan resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas. Variaciones razonables pueden existir.

CONSIDERACIONES Y LIMITACIONES

1. Este producto no está diseñado para uso exterior, inmersión, o usos en los cuales la humedad puede penetrar por debajo del piso.
2. PolySpec recomienda el uso de agregado antiderrapante con este producto.
3. Los pisos deben de tener un desnivel hacia un desagüe para evitar que se acumule agua o químicos. Como en cualquier superficie, los derrames deben ser removidos tan pronto sea posible para prevenir resbalos.
4. No diluya el material con solventes a menos que sea explícitamente recomendado por PolySpec.
5. Antes de usar el producto, confirme el desempeño esperado en ambientes químicos.
6. Prepare el sustrato de acuerdo a la sección "Preparación de Superficie" en este documento.
7. No lo aplique en placas de hormigón sobre tierra sin antes haber instalado una barrera de vapor intacta debajo de la plancha.
8. Tenga cuidado de usar ropa adecuada, protección ocular, y guantes consistente con las regulaciones locales vigentes o de OSHA. Evite contacto con la piel u ojos. No lo injiera o inhale. Refiérase a los Datos de Seguridad de Material para más detalles.

9. Para uso industrial o comercial, Instalación únicamente mediante personal capacitado.

TuffRez[®] 200FS

FICHA TECNICA

Capa Aglutinadora Epóxica, Fraguado Rápido

BENEFICIOS

- Minimiza tiempos de parada y reduce costos al optimizar el tiempo y eficiencia de aplicación.
- Más resistente a la formación de bruma que los epoxis de fraguado rápido.
- Fácil aplicación con llana
- Aplicación monolítica enteriza; sin cavidades donde bacterias y suciedad puedan coexistir
- Excelente resistencia al impacto y abrasión
- Resistente a muchos ácidos, bases y sales

USOS RECOMENDADOS

- Plantas de proceso de químicos
- Plantas de alimentos y bebidas
- Fábricas
- Mataderos
- Laboratorios
- Líneas de ensamblaje
- Corredores

DESCRIPCION GENERICA

Epoxi modificado

COLORES ESTANDAR

Gris claro, Gris mediano

Colores adicionales disponibles por encargo, pero están sujetos a un mínimo de compra, un pequeño recargo, y posible demoras en la entrega.

PRESENTACION

Unidad de 15 galones

Polvo F-3 se vende por separado en sacos de 50 libras; por cada unidad de 15 galones se necesitan 23 sacos.

RENDIMIENTO

Capa de Mortero (1 galón resina + 75 lb. de Polvo F-3):
3 m²/galón @ 6 mm. (33 ft²/gal @ 1/4 inch)

Capa de Sellado:
11,6 - 23 m²/galón (125-250 ft²/ gal)

PolySpec[®]

PREPARACION DE SUPERFICIE

Hormigón: Aplíquese únicamente en superficies limpias, secas, sólidas, y que a la misma vez estén libres de pinturas, revestimientos, selladores, acelerantes, aceites, grasas u otros contaminantes.

- *Todo hormigón nuevo debe estar curado un mínimo de 28 días.*

- *Hormigón contaminado por compuestos químicos u otras materias ajenas deberán de ser neutralizados o removidos.*

- *Capas o natas superficiales sueltas deberán de ser removidas.*

- *La superficie del hormigón debe tener un mínimo de resistencia a la tracción de 21 Kg/cm² (300 psi) de acuerdo a la norma ASTM D-4541.*

- *El perfil de la superficie debe ser un CSP-3 a CSP-5 de acuerdo a la norma #03732 del ICRI (International Concrete Repair Institute) para el revestimiento de hormigón, produciendo un perfil semejante a un papel lija de grano 60 o mas grueso. Prepare la superficie por medio de herramientas mecánicas para lograr el perfil deseado.*

- *La tasa de transmisión del vapor de humedad de acuerdo a la prueba de cloruro de calcio de la norma ASTM E-1907 deberá ser igual o menor que 3 libras por cada 1,000 pies cuadrados de superficie en un periodo de 24 horas. Pruebas cuantitativas de humedad relativa media (RH), según ASTM F-2170, deben confirmar una RH < 75%.*

- *Antes de la aplicación, todas las irregularidades en la superficie como, rajaduras, juntas de expansión, y juntas de control deben ser atendidas.*

- *Es posible que en superficies de hormigón porosas ocurran desgaseamientos. Para reducir este efecto, la capa de imprimación y el recubrimiento deben ser aplicados cuando la temperatura del sustrato esté descendiendo. Esto normalmente ocurre en horas de la noche, pero debe ser confirmado con un termómetro infrarrojo o de superficie. Una segunda capa de imprimación reducirá los efectos de desgaseamiento al rellenar la mayoría de los poros en el hormigón.*

Para más detalles, refiérase a la Guía de Preparación de Superficie de PolySpec.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Prepare la superficie con un imprimador PolySpec o TuffRez Epoxy Primer para superficies de hormigón. Ver su Ficha Técnica para más detalles.

Capa de Mortero

2. El Componente A Resina (Resin) debe premezclarse antes de su uso debido a una posible separación de sus pigmentos durante su transporte y almacenaje.
3. Combine el Componente A Resina (Resin) y el Componente B Endurecedor (Hardener) en un envase separado. Mezcle con un agitador mecánico operado a bajas revoluciones.
4. PASO OPCIONAL: Para base de rodapiés, mezcle el tixotrópico de sílice aireado (fumed silica thixotrope) en la mezcla de resina y endurecedor hasta que la consistencia deseada sea obtenida. Aplique con llana.
5. Vierta la mezcla de resina y endurecedor en una mezcladora de mortero u hormigón. Añada el Polvo F-3 (75 lb. por galón de resina catalizada) y mezcle hasta que todas las partículas estén humedecidas.
6. Aplique la capa de mortero al espesor deseado con una caja emparejadora o un rastrillo de altura ajustable. Alise con llanas de metal o motorizadas hasta lograr el acabado deseado.

Capa de Sellado

7. Lije la superficie para eliminar cualquier imperfección o marcas dejadas por la llana.
8. Repita los pasos 2 y 3 para preparar la mezcla de la capa de sellado.
9. Aplique el material deslizando la llana firmemente sobre la superficie hasta conseguir un rendimiento de aproximadamente 11,6 - 23 m²/galón (125-250 ft²/gal). La capa de sellado debe rellenar todas las imperfecciones y proveer un acabado liso.

Sobrecapa Final Opcional

10. Aplique una o dos capas finales del revestimiento seleccionado dependiendo de la resistencia química necesaria. Para obtener una superficie antideslizante añada el agregado antiderrapante en la capa final.

Limpieza

11. Para mejores resultados, limpie las herramientas y equipos con For best results, clean tools and equipment with PolySpec® All Purpose Cleaner, a nonflammable and non-evaporating cleaner. Always wear gloves when using this product.

2R:1H / DOC TR200FS-TDS-0305 SPA

TuffRez, NovoRez y PolySpec son ® Marcas Registradas de PolySpec L.P.

Rev 06/08

© Copyright 2008 PolySpec L.P. Todos los derechos reservados. Los datos técnicos e instrucciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para los datos mas recientes visite nuestro catalogo electrónico en nuestra dirección de Internet www.polyspec.com o comuníquese con su representante local de PolySpec.

PolySpec, L.P. garantiza sus productos contra defectos de materiales y elaboración. La obligación única de PolySpec y el recurso exclusivo del Comprador con respecto a los productos en esta garantía está limitada, a opción de PolySpec, al reemplazo de los productos que no conforman o el reembolso al comprador del monto del precio facturado por los mismos. Cualquier reclamo bajo esta garantía debe ser realizado por escrito por el Comprador y enviado a PolySpec a más tardar cinco (5) días después de descubierto el problema alegado. Además el reclamo nunca deberá realizarse después de la fecha más reciente entre la expiración de la vida de anaquel o un año después de la entrega del material. En caso que el Comprador no notifique a PolySpec de su inconformidad tal y como es requerido, sus derechos de realizar reclamo alguno bajo esta garantía serán anulados.

PolySpec no ofrece ninguna otra garantía concerniente a este producto. Ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, estatutaria, o garantía de comerciabilidad y adaptabilidad para un propósito particular aplicará. PolySpec no se hará responsable bajo ningún evento de daños consecuentes o incidentales.

Cualquier recomendación o sugerencia realizada por PolySpec relacionada al uso de los productos fabricados por PolySpec, ya sea en su literatura técnica, o como respuesta a una pregunta específica, o semejante, está basada en información que se asume es fiable. Sin embargo la intención es que los productos e información proporcionada sean utilizados por Compradores que poseen experiencia y conocimientos en la industria, y por ende es el Comprador el que debe satisfacerse que su uso particular sea el apropiado y esta decisión es hecha bajo su propia discreción y riesgo. Variaciones en las condiciones ambientales, cambios en las instrucciones de uso, o la extrapolación de datos técnicos pueden ocasionar resultados no satisfactorios. Si un cupón de muestra fue proporcionado, PolySpec no puede garantizar que el color del material sea exactamente igual.

POLYSPEC L.P. • 6614 GANT ROAD, HOUSTON TEXAS 77066 USA • T: 281.397.0033 • F: 281.397.6512 • www.polyspec.com